



ARDEX A 828

Vægopretningsmasse

- Hurtighærdende
- Til tykke og tynde lag
- Let at forarbejde og efterbehandle
- Synker, revner og dråber ikke
- Til lagtykkelser fra 0 - 50 mm i én arbejdsgang



Anvendelsesområde

Til glitning og pudsning på væg- og loftsflader af:

- ubehandlet murværk
- beton
- gasbeton
- kalk-, gips- og cementpuds
- lette byggeplader
- lydæmnings- og isoleringsplader

før tapetsering og maling.

Også velegnet til:

- opretning af revner, huller og fuger samt spalter og brede fordybninger i vægge og lofter.
- opsætning af gipsplader.
- fastgørelse og isætning af holdere til armaturer, installationer o.l.

ARDEX A 828 kan ånde og er et velegnet underlag til maling, binde- midler og klæbere.

Kun til indendørs brug.

Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være ru, tørt, fast og fri for støv, snavs og andre skillemidler. Tapet, ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag og løst puds skal fjernes.

Flader af lak-, olie- eller plastmaling samt lignende tætte underlag skal rengøres for voks, olie og fedt før spartlingen.

Alle glatte og tætte flader skal primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 1 som hæftebro. Glat beton primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 3.

Blanding

I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en mørtel uden klumper.

Blandingsforhold:

Ca. 6,5 liter vand : 12½ kg pulver, som tilsvare ca. 1 rumdel vand : 2 rumdel pulver.

Efter en "modningstid" på ca. 3 minutter og fornyet omrøring er mørtlen pastaflødeagtig og kan forarbejdes i ca. ½ time. ARDEX A 828 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Forarbejdning

ARDEX A 828 påføres med en egnet spartel. Til fremstilling af glatte overflader kan mørtellaget efter afhærdning enten efterspartles eller filtses ensartet med et filtsbræt og derefter trækkes skarpt af med skeen. Eventuelt kan spartellaget slibes med sandpapir.

Efterbehandling

Spartellaget skal være gennemtørt, før den efterfølgende maling og limning påbegyndes. Der kræves ingen grunding til styrkelse af spartelmassen. Ved udbedringer kan det dog, for at sikre ensartet tørring af den efterfølgende maling, være nødvendigt at grunde de reparerede steder eller hele fladen alt efter den anvendte malings fylde- og dækkevne.

Bemærk

Spartlinger under tykke vægbeklædninger og vandfaste spartlinger, f.eks. i fugtige rum, udføres med den hvide, cementbundne ARDEX F 11.

Karakter

Hvidt pulver på basis af gipskunststof. Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaagtig mørtel, der har en høj fyldeevne, ikke synker og er let at påføre ved en enkelt spartling, også i et flere centimeter tykt lag.

Tekniske data:

Vægtfylde:	1 kg/liter.
Vægtfylde (blandet):	1,5 kg/liter.
Materialeforbrug:	Ca. 1,0 kg pulver pr. m ² /mm.
Forarbejdningsstid:	Ca. 30 min. ved 20 °C.
pH-værdi:	Ca. 8.
Malings- og klæbeklar:	Når spartellaget er tørt, afhængig af lagtykkelse.
Trykstyrke:	Efter 28 døgn 9 N/mm ² .
Bøjningstrækstyrke:	Efter 28 døgn ca. 4 N/mm ² .
Levering:	Sække á 12½ kg/poser á 5 kg
Lagring:	12 mdr. i tørre rum.
MAL-kode:	00-1 (1993)
PR-nr:	472738


CE

0432

 ARDEX Skandinavia A/S
 Marielundvej 4
 2730 Herlev
 Danmark
13
56130
EN 13963:2005/AC:2006
ARDEX A 828

 Setting tapeless jointing compound
 EN 13963:4B

 Flexural strength (breaking load): > 400 N
 Fire class: A1