

### Beskrivelse

Hård, glat og reistent Polyurethanforstærket Acrylemaille.

Anvendes indendørs til træ og metal, eksempelvis karme, paneler, vinduesplader og døre.

### Behandling

brugsanvisningen. Grundning og mellemstrygning med Supergrund 726 eller Oliegrund 723.

Efter mellemstrygning, færdigmales med PU-Emaille i ønsket glans.

Tidligere malede flader klargøres med slibning, evt. spartling, plUnderlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter etning og mellemstrygning inden færdigmaling.

Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med Finefinish	10-14 (Graco)			100 mesh

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Polyurethan og tværbindende acryl

**MBK-Type:**

**Glans:** Ca 80, blank

**Vol. tørstof:** Ca. 35%

**Kulør:** Hvid, samt B&J Toneservice

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller sprøjte

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

