

### Beskrivelse

Til plet- og fuldspartling af grove og ujævne underlag af beton, tegl, letbeton og lignende. Bør ikke anvendes til ilægning af armeringsstrimmel.

### Behandling

Underlaget skal være tørt, og fri for løstsiddende og smittende lag. Evt. nødvendig grunding inden spartling foretages med Mikrodispers 716 eller Alkyd Grunder Vandig 710.

### Rengøring

Vand

### Sikkerhed & miljø

Spartel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Ved høje lagtykkelser forlænges tørretiden væsentligt

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Plastdispersion

**MBK-Type:** Sandspartelmasse / Spartelmasse

**Glans:**

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Grå

**Tørretid:** Ca. 1 time/mm ved 20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand. Fortyndes normalt ikke

**Rækkeevne:** Ca. 1 ltr./m<sup>2</sup>/mm.

**Værktøj:** Spartel

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

