

Beskrivelse

Indtrængende og porefyldende grund- og mellemmalning, som skaber god bund for den videre behandling. 723 har en flot sammenflydning og god vedhæftning til de fleste underlag. Velegnet på vinduer, øvrigt træværk, spartlede flader og lign. Ligeledes kan Oliegrund 723 med fordel anvendes som mellemmalning på ældre udvendige underlag fx vinduesrammer.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, løstsiddende materiale fjernes.

Udendørs: Træet skal være tørt, rent samt fri for løst træ og smuds. Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med knastelak 101. Ved begroning forbehandles med Micronil 126. Ubehandlet og sugende træ grundes med B&J Grundingsolie 130 mod råd og svamp efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723. Tidligere malet og let smittende bund, afrenses til ren og bæredygtig grund, og behandles med Oliegrund 723. Afsluttende behandling eksemplvis med 2-3 lag Cover-It 754 afhængig af ønsket lagtykkelse.

Indendørs: Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Nyt træ og spartlinger grundes med Oliegrund 723, evt. fortynding med op til 10% vand. Mellemstrygning kan foretages med sig selv eller Supergrund 726, efterfulgt af 2 gange færdigmaling med eksemplvis Pari-Dan Vandig eller PU Emaille. Tidligere malede flader klargøres til evt. spartling og mellemstrygning inden færdigmaling. Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Tekniske data

Bindemiddel: Alkyd

MBK-Type: Plast-alkydgrundmaling / plastalkydgrundmaling

Glans: Ca. 3 helmat

Vol. tørstof: Ca. 42%

Kulør: Hvid, Ral 9010 og B&J toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle og sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)



Ikke egnet til alkalisk underlag. Fugtindholdet i vinduer skal maks være 12 +/-3%. I fritstående træværk og ventileret udvendig beklædning maks 20% og i indendørs træværk 9 +/-3%