

Beskrivelse

Halvblank klar acryllak der iblandes farvede chips til effekt lakering på indfarvede plastmalinger eks. på trapeopgange, gangarealer og lign. Fremstår med en slidstærk overflade.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Svagt afsmittende og løst afbundne underlag grundes med Mikrodispers 716. Underlaget males til ensartet udseende med B&J 6 SuperFinish. Bland den ønskede mængde mosaikchips i Mosaik Finish 773 og omrør med rørepind eller langsomtgående røremaskine. Typisk blandingsforhold 3-4 x 200 gram chips i 10 ltr. Mosaik-Finish 773. Påfør blandingen med anstryger eller rulle i et ensartet lag. Andet og afsluttende lag Mosaik-Finish påføres uden tilsætning af chips for at give en mere glat og jævn overflade.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Ved brug ovenpå mærke kulører kan behandlingen fremstå svagt synlig.

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type: Chipslak

Glans: Ca. 25, halvblank

Vol. tørstof: Ca. 22%

Kulør: Farveløs

Tørretid: 1-2 timer, overmalbar efter ca. 16 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle og sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)

